

STILE MATHEREA MARMORINO, permette di ottenere una finitura dall'aspetto liscio e compatto che richiama gli effetti estetici degli intonaci antichi. La sua composizione a base di calce, polveri di marmo, e componenti vari consentono alla parete la naturale traspirazione che la rende inattaccabile da muffe e batteri.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Assicurarsi sempre che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Rimuovere eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, eventualmente rimuoverle.

Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di *NATIVE Fondo* bianco da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di **STILE MATHEREA MARMORINO**, come per tutti i prodotti alla calce, sono fortemente influenzati dalle condizioni di temperatura ed umidità, si consiglia di applicare con temperature comprese tra +10 °C e +35 °C. Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole. L'esposizione agli agenti atmosferici, pioggia, alta umidità, bassa temperatura ambientale, delle superfici trattate con finiture alla calce, può generare fenomeni di sbiancamento della finitura durante il processo di carbonatazione. Tale fenomeno può risultare irreversibile in condizioni particolarmente estreme.

Procedere ed applicare una prima mano di **STILE MATHEREA MARMORINO** con frattone inox.

Ad essiccazione avvenuta, dopo alcune ore dalla prima mano (12-24 in base alla temperatura), passare una seconda mano dandole la finitura finale che si desidera.

Data Aggiornamento TDS IT: Novembre 2018

EYCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.